

PF-40

piedrafina

naturaleza flexible

Adhesivo sellador de poliuretano

para todo tipo de materiales

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

COLOR DEL PRODUCTO

Blanco / Negro / Gris

PELÍCULA SECA

N/A

OLOR

Característico

CONSISTENCIA

Viscoso

VISCOSIDAD

N/A

p/H

N/A

SÓLIDOS

N/A

TEMP. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO:

Entre 10 y 35 °C

ESTABILIDAD

12 meses en envase original cerrado
(Proteger de temperaturas extremas)

INFLAMABILIDAD

No

RENDIMIENTO

D: diametro conducto (mm)
L: largo de tira (m)

D	2	4	6	8	10
L	98	24	11	6	3.5

DESCRIPCIÓN

Sellador elastómero monocomponente a base de poliuretano con una formula avanzada que cura en contacto con la humedad del aire. Después de curado presenta excelente adherencia, elasticidad y resistencia superior. Desarrollado especialmente para aplicaciones industriales.

CARACTERÍSTICAS

- Permanente.
- Flexible y elástico
- Resistente a la humedad
- Sella y Pega
- Adhiere sobre pinturas
- Puede ser pintado
- Resistente a rayos ultravioleta e infrarrojo
- Resistente a la intemperie

USOS

Pegado y sellado de: Concreto/madera/aluminio/metales/poliéster/vidrio/pvc/azulejos/piedras/cerámicas/paneles/fibrocemento/loza.

Sellado de carrocería, cajas de camiones, contenedores, cámaras de refrigeración, estructuras metálicas, unión de chapas, juntas de expansión, juntas internas y externas en pisos, carriles.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Verifique que la superficie a adherir se encuentre limpia y seca, libre de aceites, grasas, polvo o residuos de cualquier tipo.

Temperatura ambiente y de materiales: Entre 10°C y 20°C.

Humedad ambiente: Menor al 85 %.

Humedad de la madera: 10-12 %.

Dilución: No necesita.

APLICACIÓN

Adaptar el cartucho a la pistola aplicadora específica para este tipo de empaque. Cortar la boquilla del cartucho según la necesidad de uso. Presionar el mecanismo de la pistola para la salida del adhesivo sellador PF-40. Aplicar el producto siempre dejando espacios de aire entre los cordones, para agilizar el proceso de secado. Si fuera necesario, dar el acabado en la superficie con una espátula humedecida con agua para remover excesos de producto. Se recomienda realizar el corte de la boquilla a 1 cm del extremo de la misma, para optimizar el rendimiento del producto.



HERRAMIENTA

Espátula

LIMPIEZA

Previo al secado: Acetona.
Endurecido: Abrasión.

PRESENTACIONES

PF-40 x 300 ml
PF-40 x 600 ml

LIMPIEZA

Limpiar los elementos de aplicación y posibles manchas con acetona inmediatamente finalizados su uso. Después del curado es necesaria la abrasión.

PRECAUCIONES

Mantener el envase bien cerrado, fuera del alcance de niños y mascotas.
Almacenar en lugar fresco y seco a menos de 40°C alejado de fuentes de calor.
Producto No Inflamable.
No congelar.
Mantener por encima de los 5° C.

PRIMEROS AUXILIOS**CONTACTO CON LOS OJOS**

Lavar con agua durante no menos de 5 minutos, eliminar el producto químico independientemente del nivel de peligro.

CONTACTO CON LA PIEL

Lavar con agua y jabón.

INHALACIÓN

No produce efectos nocivos para las personas.

INGESTIÓN

No inducir el vómito. La inducción del vómito puede conducir a la aspiración del material a los pulmones, con el potencial de causar neumonitis química que puede ser mortal.

OBSERVACIONES

Antes de manipular el producto solicite y lea la hoja de datos de seguridad. La información provista en esta hoja de datos técnicos es dada de buena fe y resulta de pruebas basadas en ensayos verificados bajo condiciones controladas que aportan resultados confiables de parámetros establecidos.

Piedrafina garantiza la calidad de sus productos, no estando bajo nuestro control las formas, métodos o procesos de aplicación que deberán ser evaluados por el usuario según las condiciones en cada aplicación específica.

No asumimos responsabilidad alguna por el uso inadecuado de nuestros productos. Es deseable que los usuarios conozcan y utilicen la última versión actualizada de las hojas de datos técnicos, pudiendo solicitarlas por email a hola@piedrafina.com.ar.